KRAFTBLATT®
Silikon-Silikat-Fassadenfarbe LUMEN

EIGENSCHAFTEN: **KRAFTBLATT Silikon-Silikat-Fassadenfarbe LUMEN** ist eine wasserverdünnbare Fassadenfarbe, welche die Vorteile der Silikat- und Silikonharzfarben vereinigt. Sie ist hydrophob, hoch diffusionsfähig, silikatisch gebunden, nicht filmbildend, wetterbeständig, lösungs- und konservierungsmittelfrei. Die Wasserdampfdurchlässigkeit des Untergrundes bleibt erhalten.
ANWENDUNGSBEREICH: Auf alkalistabilen organischen und mineralischen Untergründen für Außen, ausgenommen Elastikanstriche.
VORBEHANDLUNG: Untergrund prüfen, hierbei Saugfähigkeit, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten. Besonders bei Beton, Faserzementplatten, die noch nicht abgebunden sind oder ungleichmäßig saugen, sowie bei Sinterschichten ist eine Fluatierung mit Ätzflüssigkeit erforderlich. Nicht zu beschichtende Flächen sind vor dem Anstrich abzudecken. Bei saugenden, sandenden oder glatten Untergründen ist eine Grundierung erforderlich. Zu beachten sind die VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die entsprechenden BFS-Merkblätter.
VERARBEITUNG: **KRAFTBLATT Silikon-Silikat-Fassadenfarbe LUMEN** wird gerollt, gestrichen oder airless gespritzt. Inhalt vor Verarbeitung gut umrühren.

Nicht unter +8 °C und über 80 % Luftfeuchtigkeit oder in der prallen Sonne verarbeiten!

VERBRAUCH: Ein normal saugender Untergrund erfordert bei zweimaligem Anstrich etwa 0,4 kg/m² der mit ca. 0,02 l/m² Wasser eingestellten Farbe.
ARBEITSGERÄTE: Arbeitsgeräte sind während der Pausen in Wasser einzulegen und sorgfältig auszustreichen. Nach Beendigung der Arbeiten sofort mit sauberem Wasser reinigen. Eingetrocknete Farbe ist wasserunlöslich.
LAGERUNG: Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden.
ENTSORGUNG: EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
SICHERHEITSHINWEISE: Giscode: BSW40. Spritzer mit Wasser entfernen.

Augen und Haut schützen. Das Tragen einer Schutzbrille wird empfohlen. Farbe ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Achtung! Beim Sprühen können lungengängige Tröpfchen entstehen: Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Ergänzende Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. EU-Grenzwerte für das Produkt: (Kat/A/c) 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält weniger als 1 g/l VOC.

TECHNISCHE DATEN: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d: ≤ 0,02 m // Wasseraufnahmekoeffizient W: ≤ 0,1 kg/m² x $h^{0,5}$ // pH-Wert: ca. 11 // Brennbarkeitsklasse: A2 – nicht brennbar // Spezifisches Gewicht: ca. 1,4 g/ml // Farbtonbeständigkeit A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)

4 270005 227429

20kg netto

Kraftblatt GmbH · Winterscheider Str. 10 · D-34630 Gilserberg · ++49(0)6696 9110596 · info@kraftblatt.de · www.kraftblatt.de